

Vopsea lavabilă, pe bază de rășini acrilice modificate pentru exterior, disponibilă în variantele: alb și baze de colorare. Formează o peliculă mată, cu rezistență bună la spălare. Se aplică ușor, în strat uniform.



DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează în principal pentru suprafețe de exterior (noi sau vopsite anterior) din gips-carton, zidărie, tencuială, beton sau ciment, dar se poate aplica și pe suprafețe interioare.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Rezistență mare la factori de mediu (ploaie, umezeală)	Protecție de durată pentru fațade
Lavabilitate bună	Își păstrează aspectul după spălări repetate
Aderență foarte bună la suport	Finisajul rezistă în timp.
Alb și 3 baze pentru colorare în sistemul KRAFT Mix	Gamă cromatică bogată

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	Alb: 1,48 (± 0,02) Bază 1: 1,43 (± 0,02) Bază 2: 1,21 (± 0,02) Bază 3: 1,16 (± 0,02)	ISO 2811
Substanțe nevolatile (%)	60 ± 2	ISO 3251
Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm, (cP)	Alb: 8.000 – 10.000 Bazele: 9.000 – 11.000	ISO 2555
pH	8.0 – 10.0	
Grad de luciu	60° < 4 85° < 14	ISO 2813
Raportul de contrast, CR	Alb: ≥ 99	ISO 3905
Grad de alb (pentru vopsea albă)	W.I. > 90	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Indice de îngălbenire (pentru alb)	Y _i = max. 0,1	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE-HG 735 / 2006)	A/c - Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral. Strat de acoperire pe bază de apă. Limită faza II: 40 g/L	
Compuși Organici Volatili, COV, (g/L) Produsul gata de utilizat	29	ASTM D 3960; SR EN ISO 11890-2
Randament teoretic (m ² /L/strat)	10 - 13 *	ISO 6504
Grosime film uscat (microni)	34 - 40	ISO 2808
Lavabilitate, cicluri de frecare umedă	2.000 - 3.000	Normă Internă
Termen de valabilitate	24 luni	

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI



KRAFT EXTERIOR ALB ȘI BAZE

Vopsea lavabilă pentru exterior

Fișa Tehnică Nr. 52 / 02.2008

Rev. 25.08.2015

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
 - Fisuri - cu KRAFT Repair. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă KRAFT Wall Primer în diluția corespunzătoare.
 - Crăpături - se repară cu chit de umplere. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu KRAFT REPAIR, se șlefuieste din nou, după care se aplică amorsa KRAFT Wall Primer în diluția corespunzătoare.
- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate (suprafețe portante, fără exfolieri sau blistere) se pot revopsi fără amorsare prealabilă.
- Suprafețe noi – se amorsează cu KRAFT Wall Primer. Suprafețele noi din beton, tencuială sau ciment se amorsează și se vopsesc după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețe care prezintă pete de mucegai: se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu soluție antimucegai. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu KRAFT Wall Primer diluat corespunzător.
- Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară se amorsează mai întâi cu KRAFT Stain Blocker Aqua (pe bază de apă) sau Kraft Stain Blocker pe bază de solvent; după 24 ore se poate aplica vopseaua.

Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbție al suprafeței pe o porțiune mică. Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Colorare: Produsul este disponibil în 3 baze compatibile cu sistemul de nuanțare KRAFT.

Atentie! Pentru evitarea oricăror diferențe de nuanță, folosiți numai vopsea colorată din același lot.

Reglare viscozitate (diluție): cu apă curată, în următoarele proporții:

KRAFT Exterior alb

- Pentru primul strat: max. 10%
- Pentru al doilea strat: nu se diluează

KRAFT Exterior colorat

- NU se diluează

Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării. Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții de mediu: temperatura: 10 – 30 °C; umiditate relativă < 65%

Condiții pentru suport: temperatură 10 - 25°C și umiditate max. 15%

Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless. Curățare unelte: cu apă. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea.

- Aplicare vopsea albă: Se aplică 2 straturi de KRAFT Exterior pe suprafața pregătită corespunzător.
- Aplicare vopsea Bază 1: 2 straturi de vopsea colorată nediluată după o amorsare corectă în prealabil.



KRAFT EXTERIOR ALB ȘI BAZE

Vopsea lavabilă pentru exterior

Fișa Tehnică Nr. 52 / 02.2008

Rev. 25.08.2015

- Aplicare vopsea Bază 2 și Bază 3: Se aplică un strat de KRAFT White Primer sau vopsea albă nediluată și 2-3 straturi de vopsea colorată nediluată.

Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 – 6 ore, în funcție de temperatură. Timpul de uscare superficială este de 1 – 2 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

Suprafața rezistă la ploaie după 15 zile și suportă spălare după 28 de zile de la aplicare.

AMBALARE:

Alb: 4L, 10L, 15 L, 45 Kg

Baze: 0,75L, 3,75L, 9,75L, 15 L

MĂSURI DE SECURITATE

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale. EUH208-Conține 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 °C.

A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE! Condițiile de depozitare sunt valabile și pentru transport.



Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.