



HASIT 205

Șprîț de asanare

Domenii de utilizare:	Punte de aderență pe zidărie cu umiditate și / sau săruri, în sistemul de tencuială de asanare. Componentă a sistemului de tencuială de asanare HASIT.
Compoziție:	• Nisip de calitate superioară • Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării • Fără aditivi sintetici • Mineral
Proprietăți:	• Îmbunătățirea aderenței • Adekvat pentru aplicare mecanizată • Egalizează absorbabilitatea stratului suport. • Suport aderent pentru tencuială
Condiții punere în operă:	În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării temperatura aerului și a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5 °C și nici să crească peste + 30 °C. Până la uscare completă se protejează de îngheț, uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și umiditate suplimentară (ploaie).
Suportul:	Stratul suport trebuie controlat, evaluat și pregătit în mod adecvat. Trebuie realizată evaluarea stratului suport pentru recomandarea sistemului de tencuială de asanare. Cauzele umidității trebuie îndepărtate cu măsuri adecvate (barieră orizontală, izolație verticală, etc.).
Pregătirea suportului:	Tencuiala se îndepărtează complet până la 0,8 metru deasupra zonei vizibil deteriorate. Rosturile se curăță cca. 2 cm. Materialul decopertat și curățat din rosturi se îndepărtează imediat de la șantier. Blocurile de zidărie deteriorate se înlocuiesc.
Pregătire:	La aplicarea manuală la un sac se amestecă necesarul de apă prevăzut la datele tehnice până la obținerea unei mase omogene. Timp de amestecare 2 -3 minute.
Punere în operă:	În caz de solicitare redusă cu umiditate și săruri șprîțul se aplică pentru acoperire 50% din suprafață, în rețea. În caz de solicitare medie sau ridicată șprîțul se aplică pentru acoperire 70% din suprafață, în rețea. Tencuiala de asanare și / sau egalizare se aplică la maxim 3 zile de la aplicarea șprîțului. Mortarul proaspăt se prelucraza în decurs de 2 ore. Nu amestecați cu alte materiale.
Atenție specială:	Sistemul de tencuială de asanare facilitează uscarea suportului pe care au fost aplicate dacă și temperatura exterioră permite uscarea. O dezumidificare numai cu tencuieli de asanare nu este posibilă chiar dacă favorizează acest lucru. Tencuielile de asanare nu sunt tencuieli izolante, nu blochează. Tencuielile de asanare funcționează numai cu difuzie deschisă. Cu vopselele etanșe, tapeturile și umiditate ridicată (spații reci și neîncălzite) nu funcționează. În interior trebuie asigurată o ventilație adecvată în special în timpul uscării/întăririi tencuielii ca sărurile să nu penetreze în întregime tencuiala. De evitatat încălzirea prea rapidă a interiorului pentru a evita fisurile. Tencuielile de asanare sunt materiale minerale și trebuie protejate de uscare rapidă prin udare suplimentară sau acoperire, în special în caz de condiții climaterice nefavorabile. Straturile de tencuială de asanare trebuie să fie constante în grosime, eventualele goluri în suport trebuie egalizate prealabil cu Hasit 208. Rosturile nu trebuie umplute cu mortar de șprîț. Timpul minim de uscare a straturilor trebuie respectat. Șprîțul se aplică umed pe umed pe grundul de asanare aplicat. Grundul de asanare împiedică transferul imediat al sărurilor în tencuiala de asanare aplicată. La aplicarea tencuielii este recomandat să urmați instrucțiunile și principiile conținute în EN 13914-1 (2). Dacă este necesar solicitați serviciul nostru tehnic și de consultanță.
Asigurarea calității:	Calitatea produsului este monitorizată continuu extern și în laboratorul propriu.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.
Valabilitate / depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Valabilitate / depozitare: 12 luni. Conținut redus de crom conform directivei europene 1907/2006/EC Anexa XVII la 20°C și 65% umiditate relativă. Data producției înscrisă pe ambalaj.
Informații pericole:	Conține ciment / var hidratat. Xi iritant. Protejați ochii și pielea.



HASIT 205

Șprîț de asanare

Date tehnice:

Număr articol	022258
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/EH
Unități per palet	42 EH/Pal.
Granulație	0- 4,0 mm
Consum	ca. 4,0 kg/m ²
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de stratul suport și de modul de punere în operă.
Necesar apă de malaxare	ca. 7,2 ltr./EH
MG (EN 998-1)	CS III W0

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.