



RÖFIX Antisalz

Soluție neutralizare săruri

Domenii de utilizare:	Grund pentru asanare zidărie cu umiditate și săruri. Pentru pretratarea zidăriei cu umiditate și concentrație ridicată de sulfat și cloride. Special pentru suprafețe de tencuială vechi dar și pentru zidării în construcții noi înainte de aplicarea tencuiei. Tratament preliminar recondiționării suprafețelor de zidărie. Transformă sulfat și cloride ușor solubile în legături chimice greu solubile, respectiv insolubile. Nu are efect în cazul nitratilor.
Compoziție:	• Fără aditivi sintetici • Fosfat de bariu • Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării
Proprietăți:	• Reducere a conținutului de săruri
Punere în operă:	    
Condiții punere în operă:	În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub + 5 °C și nici să crească peste + 30 °C. În timpul aplicării și a întăririi, cel puțin 3 zile, protejați de îngheț.
Pregătirea suportului:	Tencuiala veche se decopertează până la cca. 1 metru deasupra zonei vizibil deteriorate. Rosturile zidăriei se curăță cca. 2 cm adâncime. Materialul decopertat se îndepărtează imediat de la șantier, suprafețele decopertate se curăță uscat și se lasă să se usuce. Partile slăbite, mizeria, praful, bitumul, ș.a. se îndepărtează. Cărmizile deteriorate se înlocuiesc. Rosturile și fisurile în piatră în prealabil se tratează cu RÖFIX 648 Porengrundputz.
Punere în operă:	În funcție de absorbția suportului RÖFIX Antisalz se aplică de mai multe ori, nediluat, până la saturație, umed pe umed. Imediat ce prima impregnare a fost făcută, pensulați sau stropiți. Până la 6 aplicări sunt posibile și utile. După minim 12 ore de la aplicare se îndepărtează particulele întărite de sare de la suprafață și se poate începe cu aplicarea sistemului de tencuire. Materialul din ambalaje deja deschise nu se amestecă cu material proaspăt. Uneltele se curăță cu grijă după utilizare. RÖFIX Antisalz nu are efect hidrofobizant dar are caracter acid. Astfel RÖFIX Antisalz dizolvă varul liber sau praful de mortar de la suprafața zidăriei și formează legături de var stabile. Acestea pot fi îndepărtate cu peria sau mătura.
Instrucțiuni:	Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora. Se prelucrează umed pe umed pentru evitarea nadelor între suprafețe.
Informații pericole:	Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.
Valabilitate / depozitare:	Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț. Valabilitate / Depozitare minim 24 luni.

Date tehnice:

Număr articol	111807
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	12 kg/EH
Culoare	verde deschis
Consum	0,6- 1,0 kg/m ²
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă. Consumul este direct legat de absorbția stratului suport. Consumul se determină prin probă la fața locului.
Densitate	ca. 1,03 kg/ltr.
Valoare pH	ca. 2,5
Rezistența la foc (EN 13501-1)	Fără caracteristici ce facilitează combustia



RÖFIX Antisalz

Soluție neutralizare săruri

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.