

Tencuială decorativă pe bază de dispersie apoasă de rășini acrilice modificate, agregate cu diferite granulații în funcție de tipul de structură, pigmenți și aditivi. Este disponibilă în următoarele variante:

- Tencuială decorativă cu aspect granulat K10, K15 și K20
- Tencuială decorativă cu aspect striat R15 și R 25

Tencuiala decorativă SIRACO are aderență bună la suport, permeabilitate bună la vaporii de apă, coeficient scăzut de absorbție a apei și proprietăți bune de uscare. Rezistă la ploaie, îngheț și poluare atmosferică.

DOMENII DE UTILIZARE

Se aplică pe suprafețe exterioare și interioare din beton, mortar, tencuială minerală, zidărie și ca strat de finisaj peste termoizolație.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Rezistă la ploaie, îngheț și poluare atmosferică	Asigură protecția fațadelor în timp
Permeabilitate bună la vaporii de apă și coeficient scăzut de absorbție a apei	

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	
Granulație, mm	R15: 0,25-2,00 R25: 0,25-2,50	K10: 0,25-1,00 K15: 0,25-1,50 K20: 0,25-2,00
Densitate, Kg/L	1,70 – 1,80	
pH	8,0 – 10,0	
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE și HG 735 / 2006)	A/c- Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral (SBA). Limită faza II: 40 g/L	
Compuși Organici Volatili, COV, g/L	10	
Produs necolorat gata de utilizat	30	
Produs colorat gata de utilizat		
Consum, kg/m ²	R15: 2,8*) R25: 3,5*)	K10: 2,0*) K15: 2,2*) K20: 3,7*)
Grosime strat, μm	R15: 1.500-2.000 R25: 2.000-2.500	K10: 800-1.000 K15: 1.000-1.500 K20: 1.500-2.000
Timp de uscare (la 25°C și 50% umiditate relativă), ore	24	
Termen de valabilitate, luni	24	

*) Consumul depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

Amorsarea se face cu **SIRACO Amorsă pentru tencuieli decorative** albă sau colorată într-o nuanță apropiată de aceea a tencuielii dacă aceasta are structură striată.

- Suprafețele degradate (crăpate, fisurate etc) se curăță până la suport solid și se repară cu materiale de umplere și finisaj adecvate. Se lasă să se usuce înainte de a aplica amorsa.
- Suprafețele pătate de mucegai trebuie curățate de stratul de mucegai, tratate cu soluție antimucegai și lăsate să se usuce înainte de a amorsa.
- Suprafețele noi din ciment sau beton se amorsează după minim 30 de zile de la punerea lor în operă. Petele de decofrol de pe betonul nou se îndepărtează cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale de decapare.
- Suprafețele noi din tencuială minerală se amorsează după minim 15 zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate, se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează.
- Suprafețele nisipoase se curăță mecanic până la suport solid sau se consolidează cu grunduri speciale de ancorare

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Nu se diluează.

Se omogenizează bine conținutul ambalajului cu ajutorul unui mixer, la turație mică.

Este interzis să amestecați produsul cu alte materiale decât cele recomandate

Produsul se poate colora. Pentru evitarea oricăror diferențe de nuanță, folosiți numai tencuială colorată din același lot.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții optime de aplicare

Condiții de mediu: 10–30°C, umiditate relativă <50%

Condiții pentru suport: 10-25°C, umiditate max. 15%

Unelte

Fier de glet din inox pentru aplicare și drișcă de plastic pentru structurare. Uneltele se curăță cu apă imediat după utilizare.

Aplicare

Se aplică un strat de tencuială decorativă cu fierul de glet, se lasă câteva minute să se usuce, după care se structurează cu drișca din plastic.

Tencuiala cu aspect striat se structurează cu mișcări rectilinii sau circulare largi.

Tencuiala cu aspect granulat se structurează cu mișcări circulare strânse.

Pe suprafețe mari se aplică fără pauze, umed pe umed, pentru a preveni apariția nadelor. Se curăță drișca cu ajutorul unui șpaclu ori de câte ori aceasta se încarcă cu material de aplicare.

Uscare (la 25°C și umiditate relativă 50%)

- Timp de uscare superficială: 24 ore
- Timp de uscare în masă: 7 zile.

Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității..

ESTE INTERZIS SĂ SE APLICE PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, VÂNT PUTERNIC SAU ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE.

AMBALARE : 25 Kg**MĂSURI DE SECURITATE**

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale. EUH208-conține: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează și transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 °C. A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!

Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.