

Vopsea lavabilă satinată pe bază de latex, recomandată pentru spații expuse frecvent la murdărire (locuințe, hoteluri, birouri etc). Se curăță foarte ușor pentru că nu lasă murdăria să pătrundă în stratul de vopsea. Conține aditivi speciali, biodegradabili, cu acțiune fungicidă. KRAFT Easy Clean velvet formează un finisaj fin, cu aspect catifelat.



DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru suprafețe de interior (pereți, tavane), noi sau vechi, din gips-carton, tencuială, beton, ciment, lemn.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Rezistență mare la penetrarea petelor în profunzimea stratului de vopsea	O soluție excelentă pentru spații expuse frecvent la murdărire
Putere foarte mare de acoperire. Acoperă cu 30 - 50% mai mult decât alte vopsele pe bază de latex	Cost per m ² excelent pentru calitate premium.
Rezistență la îngălbenire (pentru alb)	Își menține aspectul în timp
Disponibil în variantele: alb și 4 baze pentru colorare în sistemul KRAFT Mix	Gamă bogată de nuanțe din care să puteți alege oricare ar fi conceptul de design interior dorit

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L), (± 0,02)	Alb: 1,35 Bază P: 1,34; Bază T: 1,31 Bază D: 1,29; Bază A: 1,22	ISO 2813
Substanțe nevolatile (%)	52	ISO 3251
Viscozitate Brookfield (cP)	Alb: 4.000 – 7.000 Baze: 5.000 – 8.000	ISO 2555
pH	8,5– 8,9	SR ISO 10523/1997
Grad de luciu, (unități) - la unghi de 85° - la unghi de 60°	<32 <15	ISO 2813
Grad de alb	Wi > 90	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Indice de îngălbenire	Yi < 0,1	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Raportul de contrast, CR, %	Alb : ≥ 98; Baze: ≥ 95	ISO 3905
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE și HG 735 / 2006)	A/a-SBA - Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane. Strat de acoperire pe bază de apă. Limită faza II: 30 g/L	
Compuși Organici Volatili, COV, (g/L) Produs gata de utilizat	29	ASTM D 3960; SR EN ISO 11890-2
Randament (m ² /L/strat)	15 - 20 *)	ISO 6504
Grosime film uscat (microni)	30 - 35	ISO 2808
Lavabilitate - rezistență la frecare umedă, cicluri	> 20.000	ASTM D2486/DIN53778
Rezistența la frecare umedă (norma < 6 unități @ 85°)	Luciul crește cu 4,4 unități	Test NCIN111
Rezistența la frecare uscată (norma < 6 unități @ 85°)	Luciul crește cu 4,8 unități	Test NCIN112
Rezistența la pătare	Nu s-a pătat de: gem, muștar, ruj, suc de portocale, cafea și ulei de măsline,	Test NCIN115
Termen de valabilitate	24 luni	

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
 - Fisuri - cu **KRAFT Repair**. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **KRAFT Wall Primer** în diluția corespunzătoare sau un strat de amorsă **KRAFT Dur** (pe bază de apă).
 - Crăpături - se repară cu chit de umplere. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu **KRAFT Repair**, se șlefuieste din nou, după care se aplică amorsa **KRAFT Wall Primer** în diluția corespunzătoare corespunzătoare sau un strat de amorsă **KRAFT Dur** (pe bază de apă).
- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate – Se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează cu **KRAFT Wall Primer** diluat corespunzător sau **KRAFT Dur** (pe bază de apă). Dacă suprafețele sunt portante, fără exfolieri sau blistere, se poate trece direct la aplicarea vopselei **KRAFT Easy Clean Velvet**.
- Suprafețe noi – se amorsează cu **KRAFT Wall Primer** diluat corespunzător sau **KRAFT Dur** (pe bază de apă). Suprafețele noi din beton, tencuială sau ciment se amorsează și se vopsesc după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețe care prezintă pete de mucegai: se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu **soluție antimucegai**. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu **KRAFT Wall Primer** diluat corespunzător sau **KRAFT Dur** (pe bază de apă).
- Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară se tratează mai întâi cu 1-2 straturi de **KRAFT Stain Blocker Aqua** după 24 ore se poate aplica vopseaua.

Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbție al suprafeței pe o porțiune mică. Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Nuanțare: **KRAFT Easy Clean Velvet** poate fi nuanțat cu sistemul de nuanțare **KRAFT MIX Tinting System**.

Reglare viscozitate (diluție): cu apă curată, în următoarele proporții:

- Pentru primul strat: 6 -7%
- Pentru al doilea strat: 5 -6%

Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării. Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții de mediu: temperatură: 10 – 35 °C; umiditate relativă < 65%

Condiții optime pentru suport: temperatură 5 - 25°C și umiditate max. 20%

Unelte: pensulă, rolă (se recomandă rola cu păr scurt atunci când se aplică pe tencuială), pistol cu aer sau airless.

Curățare unelte: cu apă. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea.

Aplicare: Se aplică 2 straturi de **KRAFT Easy Clean Velvet** pe suprafața pregătită corespunzător.

Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 - 6 ore, în funcție de temperatură.

Timpul de uscare superficială este de 1 – 2 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%).

Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.



KRAFT EASY CLEAN VELVET

Vopsea lavabilă pe bază de latex pentru interior

Fișa Tehnică Nr. 29 / 03.2005

Rev. 27.08.2015

ATENȚIE! Suprafața suportă spălare după 28 de zile de la aplicare.

AMBALARE

Alb: 0,75L, 3 L, 9L

Baze: 1L, 3 L, 9L

Baze noi: P: 0,97L, 2,91L, 8,73L, 9,7L

D: 0,93L, 2,79L, 8,37L, 9,3L

T: 0,95L, 2,85L, 8,55L, 9,5L

A: 0,9L, 2,7L, 8,1L, 9L

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 35 °C.

A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!



Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.