

Amorsă acrilică pigmentată albă, pe bază de apă, gata de aplicare, cu structură rugoasă, pentru amorsarea suprafețelor pe care se aplică tencuieli decorative.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru amorsarea suprafețelor interioare și exterioare din tencuieli drișcuite de var, var-ciment sau ciment-beton; tencuieli de var-ipsos sau ipsos; plăci de gips-carton. De asemenea, se utilizează pe mase de șpaclu armate în sistem de termoizolare. Se poate utiliza și pe suprafețe care au fost vopsite sau tencuite anterior, dacă nu sunt deteriorate.

NU se aplică pe: tencuieli proaspete de var, straturi de lac, vopsele pe bază de ulei/clei, materiale sintetice.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Egalizează absorbția suprafețelor la substrat	Asigură uniformitatea capacității de absorbție a substratului și implicit o aplicare mai ușoară a tencuielilor.
Are structură rugoasă	Mărește aderența tencuielii la substrat
Aderență foarte bună la suport	Durabilitate a stratului de finisaj
Poate fi colorat	Strat de fond excelent pentru tencuieli decorative cu structură striată și de soclu.

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare
Densitate, Kg/L	1,45 – 1,65
pH	8,5 – 9,5
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE și HG 735 / 2006	A/g-Grunduri. Strat de acoperire pe bază de apă (SBA). Limită faza II: 30 g/L
Compuși Organici Volatili, COV, g/L Produsul gata de utilizat	20
Viscozitate, cP	4.500 - 6.500
Randament, m ² /L/strat	3 – 7 *)
Substanțe nevolatile, %	55 - 65
Timp de uscare, la 25°C și 50% umiditate relativă, ore	24
Termen de valabilitate, luni	24

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (crăpate, fisurate etc) se curăță până la suport solid și se repară cu materiale de umplere și finisaj adecvate. Se lasă să se usuce înainte de a aplica amorsa.
- Suprafețele pătate de mucegai trebuie curățate de stratul de mucegai, tratate cu soluție antimucegai și lăsate să se usuce înainte de a amorsa.
- Suprafețele noi din ciment sau beton se amorsează după minim 30 de zile de la punerea lor în operă. Petele de decofrol de pe betonul nou se îndepărtează cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale de decapare.
- Suprafețele noi din tencuială se amorsează după minim 15 zile de la punerea lor în operă.

- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate, se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează.
- Suprafețele friabile se curăță mecanic până la suport solid.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Nu se diluează.

Se omogenizează conținutul ambalajului atât înainte de a începe aplicarea, cât și pe parcursul aplicării. Este interzis să se amestece produsul cu alte produse de amorsare.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții optime de aplicare

Condiții de mediu: 10–30°C, umiditate relativă <65%

Condiții pentru suport: 10–25°C, umiditate max. 15%

Unelte

Rolă sau bidinea. Uneltele se curăță cu apă imediat după utilizare.

Aplicare

Se aplică uniform și fără întreruperi un strat de **SIRACO Amorsă pentru tencuieli decorative**.

Pentru suporturi cu absorbție neuniformă se pot aplica 2 straturi, la interval de minim 24 de ore.

Uscare

- Timp de uscare superficială: 4 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%).
- Timp de uscare totală: 24 de ore.
- Timpul minim după care se poate aplica tencuiala: 24 de ore de la aplicarea amorsei.

Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității. Umiditatea atmosferică ridicată poate cauza variația culorii și poate genera chiar probleme ulterioare de aderență la suport.

ESTE INTERZIS SĂ SE APLICE PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, VÂNT PUTERNIC SAU ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE.

AMBALARE : 15L

MĂSURI DE SECURITATE

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale. EUH208-conține: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă/2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează și transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 °C. **A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!**

Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.