

Mortar adeziv pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat. Are lucrabilitate mare și aderență bună.



CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare
Compoziție	ciment Portland, filler, nisip cuarțos selecționat, aditivi chimici
Consum	4 kg / m ² în funcție de grosimea stratului
Culoare	gri
Timp de punere în operă	până la 120 min., în funcție de condițiile climatice
Temperatura de aplicare	5°C÷30 °C
Compoziție	ciment Portland, filler, nisip cuarțos selecționat, aditivi chimici



*) Consumul depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața suport trebuie să fie stabilă, plană, întărită, uscată și fără praf, murdărie, var, grăsimi, ceară și reziduuri de vopsea pe bază de ulei.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

La conținutul unui sac de 25 kg se adaugă treptat în 5,0 - 5,5 L de apă curată și rece, se amestecă mecanic, până la obținerea unei paste omogene fără aglomerări. Amestecul se lasă pentru 5 minute în repaus, după care se amestecă din nou.

Timp de prelucrare: până la 120 min., în funcție de condițiile climatice.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții optime de aplicare

Produsul se aplică atunci când temperatura (aer, produs, suprafața suport) este în intervalul 5°-30°C. După aplicare, suprafața trebuie protejată împotriva ploii, vântului sau acțiunii directe a razelor solare, pe tot parcursul procesului de uscare / întărire.

Unelte

Uneltele se curăță cu apă înainte ca produsul să se întărească.

Aplicare:

Lipire: Se folosește metoda perimetrală și a punctului. Astfel, adezivul se aplică pe marginile plăcii într-un strat de cca. 3 - 5 cm lățime și în cel puțin trei puncte de lipire pe mijlocul plăcii (de mărimea unei palme).

Șpăcluire: Produsul se aplică cu gletiera pe suprafața suport pregătită în prealabil, la grosimea de 2 - 6 mm. Plasa din fibră de sticlă aplicată peste produsul umed trebuie presată ușor cu ajutorul unui dreptar. Produsul care acoperă plasa trebuie nivelat și finisat. Dacă mai este necesară aplicarea unui strat de material adeziv pentru a obține grosimea dorită, produsul trebuie aplicat înaintea uscării și întăririi

primului strat. Plasele din fibră de sticlă se aplică de sus în jos, iar suprapunerea se face pe cel puțin 10 cm.

Uscare

- Timp de uscare înainte de dibluire: min. 48 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%).
 - Timpul minim după care se poate aplica tencuiala: 7 zile
 - Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.
- Este interzis să se aplice pe timp de ceață, ploaie, vânt puternic sau în bătaia directă a razelor solare.

AMBALARE : 25 Kg

MĂSURI DE SECURITATE

H315-Provoacă iritarea pielii. H318-Provoacă leziuni oculare grave. H319-Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335-Poate provoca iritarea căilor respiratorii. P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P280-Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338-ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință; continuați să clătiți. P302+P352-ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P261-Evitați să inspirați praful. P370+P378-În caz de incendiu: Se vor folosi pentru stingere nisip uscat, o substanță chimică uscată sau spumă rezistentă la alcoolii. P333+P313-În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501-A se elimina conținutul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale sau periculoase. Conține ciment cu conținut redus de crom (EINECS: 266-043-4) conform Directivei UE-2003/53/CE. Fișa cu date de Securitate disponibilă la cerere pentru utilizatori.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează și transportă în ambalajul original închis etanș, pe paleți, în spații acoperite, uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 °C. **A SE FERİ DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!**

Termen de valabilitate

12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și transport.

Produs fabricat în sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă.

ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001
Certificat TUV AUSTRIA CERT

Informațiile furnizate în această fișă tehnică reflectă cunoștințele noastre de ultimă oră cu privire la particularitățile utilizării produsului. Aceste informații fac posibilă utilizarea corectă dar nu se pot substitui expertizei practice a aplicatorilor/utilizatorilor- care sunt unicii responsabili pentru deciziile asupra scopului, momentului și modului de utilizare a produsului și asupra consecințelor acestor decizii.