

Vopsea lavabilă albă, mată, pentru pereți și tavane. Se aplică ușor și are putere bună de acoperire.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru finisarea suprafețelor de interior din zidărie, tencuială, beton, ciment sau gips-carton, noi sau care au fost anterior zugrăvite cu vopsele lavabile.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Aderă bine la suport	Rezistență în timp
Se aplică ușor și nu stropește la roluire	Economie de timp
Are grad ridicat de alb	

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate, Kg/L	1,45 – 1,65	ISO 2811
Substanțe nevolatile, %	62 ± 3	ISO 3251
Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm, cP	8.000 – 10.000	ISO 2555
pH	8 – 10	SR ISO 10523/1997
Grad de alb, W _i	min. 90	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Indice de îngălbenire, Y _i	max. 1	SR ISO 6504-3/2003; ASTM E 313-05
Grad de luciu 60° 85°	< 3 < 10	ISO 2813
Raportul de contrast, CR	min. 99	ISO 3905
Compuși Organici Volatili, COV, g/L		ASTM D 3960; SR EN ISO 11890-2
Produsul gata de utilizat	max. 29	
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE-HG 735 / 2006)	A/a - Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane Limită faza II: 30 g/L	
Acoperire, m ² /L/strat	10 - 13 *)	ISO 6504
Grosime film uscat, μm	30 - 35	ISO 6504
Termen de valabilitate, luni	24	

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

Amorsarea se face cu **SIRACO Amorsă pentru vopsele lavabile** diluată corespunzător în funcție de capacitatea de absorbție a suportului. Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbție al suprafeței pe o porțiune mică. Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare și trebuie lăsată să se usuce înainte de a aplica vopseaua.

- Suprafețele degradate (crăpate, fisurate etc) se curăță până la suport solid și se repară cu materiale de umplere și finisaj adecvate, după care se amorsează.
- Suprafețele vopsite anterior, nedegradate se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează

- Suprafețele noi din ciment sau beton se amorsează după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețele noi din tencuială se amorsează după minim 15 zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețele pătate de mucegai trebuie curățate complet de stratul de mucegai, tratate cu soluție antimucegai și lăsate să se usuce 24 de ore înainte de a amorsa.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Diluarea se face cu apă curată, în următoarele proporții:

- Pentru primul strat: max. 10%
- Pentru al doilea strat: nu se diluează

Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării. Nu amestecați produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții optime de aplicare

Condiții de mediu: 5–30°C; umiditate relativă < 65%

Condiții pentru suport: 10 - 25°C și umiditate max. 15%

Unelte

Pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless. Uneltele se curăță cu apă imediat după utilizare. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea.

Aplicare: Se aplică 2 straturi de **SIRACO Vopsea lavabilă pentru interior** pe suprafața pregătită corespunzător.

Uscare

Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4–6 ore, în funcție de temperatură. Timpul de uscare superficială este de 1–2 ore (la 25°C și umiditate relativă 65%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

ATENȚIE! Suprafața suportă spălare după 28 de zile de la aplicare.

AMBALARE: 4L, 15L

MĂSURI DE SECURITATE

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.

EUH208-Conține: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 °C. Condițiile de depozitare sunt valabile și pentru transport. **A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!**

Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.