

Brilliant email

Email lucios pentru metal și lemn



Diluare
5-10 %



Acoperire
13-15m²/ L



Aplicare
pensulă, rolă, pistol
cu aer



Uscare la atingere
1 oră

» Ușor de aplicat

» Acoperire excelentă

» Uscare rapidă

Email pe bază de solvent pentru metal și lemn, destinat proiectelor de exterior sau interior. Asigură o acoperire excelentă și este ideal pentru vopsirea suprafețelor metalice sau lemnoase precum balustrade, garduri, dulapuri, uși, ferestre etc. Poate fi folosit și pe suprafețe de zidărie. Se caracterizează prin start final uniform, acoperire și aplicare ușoară, oferind un finisaj perfect.

- Valoarea limită: COV 300g/L
- Acoperitori monocompenți cu funcție specială: A/i (SBS) ISO 11890-2;
- Conținutul maxim de COV al produsului în stare gata de utilizare: 299 g/L

DATE TEHNICE

Tip de liant	Rășini alchidice
Densitate ISO2811 @ 25 °C	1,05 g/mL (±0,1)
Vâscozitate Stormer ASTM D 562-05 @ 25 °C	100 KU (± 20) *
Vâscozitate la aplicare ASTM D 562-05 @ 25 °C	80 KU (± 20)
Luciu la 60 °C ISO 2813-99	>80,0 GU
Timpul de uscare (înregistrat) ASTM D-5895	1,5 – 3,5 ore *
Consum pe strat	12-14 m ² /L **
Grosimea recomandată a peliculei uscate (2 straturi)	80 μ m (±10)
Valoarea limită a COV 300g/L Vopsele pentru finisaj interior/exterior pentru lemn și metal A/d (S/B)	Conținutul maxim de COV al produsului în starea sa gata de utilizare: 299 g/L

* În funcție de nuanță

** În funcție de nuanță, condițiile de aplicare și absorbția suprafeței

Brilliant email

Email lucios pentru metal și lemn

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața trebuie să fie uscată, curată și fără praf, grăsimi, reziduuri, vopsea veche etc. În cazul suprafețelor ruginite, șlefuiți și îndepărtați reziduurile. Evitați generarea de praf și expunerea la acesta.

Pe suprafețe noi din lemn: înainte de aplicarea stratului final, aplicați un strat de bază **KRAFT VELATOURA**.

Pe suprafețe metalice noi: înainte de aplicarea emailului, aplicați 1-2 straturi de grund anticoroziv **Kraft Rust Blocker**.

Pe suprafețe noi de zidărie: înainte de aplicarea stratului de finisare, aplicați un strat de bază de **KRAFT DUR** sau **KRAFT METAL PRIMER**.

Pe suprafețele vopsite: Îndepărtați toată vopseala veche sau decojită prin răzuire și șlefuire. Aplicați direct 1-2 straturi de **KRAFT Brilliant email**.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Evitați aplicarea în caz de ploaie prognozată în următoarele 7 zile. Umiditatea suprafeței de lemn nu trebuie să depășească 10%. Înainte de a începe vopsirea, diluați emailul adăugând până la 2% din volum de **KRAFT WHITE SPIRIT**.
- » Unelte de aplicare adecvate pentru acest produs sunt trafalet, pensula sau pistolul de pulverizare.
- » Aplicați 2 straturi de **Kraft Brilliant email** pentru cel mai bun rezultat.
- » Aplicați-l în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.
- » Timpul minim de acoperire este de 24 de ore.
- » Evitați aplicarea peliculei de produs cu grosime mare.
- » Timpul de uscare a suprafeței este de aproximativ 3 ore la 25 °C și 50% umiditate relativă (timpii de uscare sunt mai mari în condiții umede/reci).
- » A nu se aplica la temperaturi sub 5°C și peste 35°C și peste 65% umiditate relativă.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ APLICARE

- » Curățați temeinic instrumentele cu **KRAFT BRUSH THINNER** sau diluant, apă și săpun.
- » Închideți bine recipientul pentru a-l păstra în condiții bune pentru utilizări ulterioare. Depozitați înainte sau după deschidere într-un loc răcoros, evitând expunerea la soare sau îngheț.
- » Suprafața vopsită se poate utiliza după 48 de ore, după uscarea completă.
- » Suprafața vopsită este lavabilă după cel puțin 30 de zile de la aplicare.

AMBALARE

Este disponibil în alb, galben, roșu, maro, verde, gri și negru, cu finisaj lucios, în recipiente de 0,75 L și 2,5 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul înainte și după deschidere la temperaturi cuprinse între 5 °C și 35 °C

