

MC-Proof DF 9 PLUS

Hidroizolație acrilică monocomponentă, extrem de flexibilă, gata de utilizare, destinată spațiilor interioare



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Extrem de elastic
- Permite difuzia vaporilor
- Fără conținut de solvenți
- Se aplică cu trafalet sau gletieră

DOMENII DE APLICARE

Impermeabilizare substraturilor de:

- Beton, beton ușor și beton celular
- Zidărie cu rosturi pline
- Șape pe bază de ciment și ipsos
- Tencuieli din grupele CS II, CS III și CS IV conform PN EN 998 (rezistență la compresiune $\geq 1,5$ N/mm²), tencuieli pe bază de gips conform PN EN 13279 (rezistență la compresiune $\geq 2,0$ N/mm²)
- Placări ceramice vechi
- Plăci de construcții BB
- Plăci din gips armat cu fibră
- Plăci din gips-carton
- Șape din asfalt turnat (IC 10)

INSTRUCȚIUNI DE PRELUCRARE

Pregătirea substratului: Stratul suport trebuie să fie curat, portant și neînghețat, fără grăsimi, vopsea, lapte de ciment, decofrol, straturi de var scurs sau materiale desprinse.

Aplicare: MC-Proof DF 9 PLUS trebuie amestecat înainte de aplicare și aplicat în două straturi cu trafaletul sau gletiera. Primul strat trebuie să fie complet uscat înainte de aplicarea celui de-al doilea.

Stratul uscat al hidroizolației finalizate trebuie să aibă o grosime de cel puțin 0,5 mm, ceea ce corespunde cu 0,8 mm în stare umedă.

Placarea ceramică trebuie aplicată ulterior, folosind un mortar adeziv adecvat.

Rosturile, colțurile interioare și exterioare, precum și pătrunderile trebuie etanșate cu MC-FastTape în primul strat de hidroizolație, după care se aplică al doilea strat.

MC-Proof DF 9 PLUS trebuie protejat de umiditate, curenți de aer, lumina directă a soarelui și variații mari de temperatură în timpul uscării.

Pe durata uscării, umiditatea medie a aerului nu trebuie să depășească 80%.

Nu expuneți MC-Proof DF 9 PLUS la solicitări mecanice.

Evitați umezeala în straturile inferioare ale hidroizolației.

DF9 Plus nu este rezistent la presiunea negativă a apei și la expunerea chimică suplimentară.

DATE TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristici	Unitate	Valoare	Notă informativă
Densitate	kg/dm ³	1,45	
Consum	kg/m ²	1.2	Pentru realizarea grosimii necesare a stratului uscat de 0,5 mm
Intervalul de timp între aplicări	ore	1 - 2	Între stratul final și lucrările ulterioare
		3 - 5	Între stratul final și aplicarea placării ceramice
Condiții de aplicare	°C	de la 8°C până la 30°C	Temperatura aer, material și substrat

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

Baza materialului	Dispersie de plastic
Culoare	gri
Forma de livrare	Găleți de plastic
	12 kg
	21 kg
Depozitare	Poate fi depozitat 12 luni în ambalajul original, nedesfăcut. A se proteja împotriva înghețului!
Agent de curățare	în stare proaspătă: apă, după întărire completă: mecanic
Eliminarea deșeurilor	Ambalajele trebuie complet golite. Vă rugăm să luați în considerare normativele în vigoare privind gestionarea deșeurilor.

Indicații privind siguranța

Vă rugăm să respectați informațiile de siguranță și recomandările menționate pe etichetele ambalajelor și în fișele cu date de securitate

Pentru mai multe informații accesați <https://www.mc-bauchemie.ro/descarcari/>

Notă: Informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră din câte știm, dar nu sunt obligatorii. Acestea trebuie să fie adaptate obiectelor de construcție, scopurilor și cerințelor locale speciale. Condițiile proiectului care se abat de la aplicarea standard trebuie verificate în prealabil de către architect/proiectant și necesită aprobare individuală. Sfaturile tehnice ale consilierilor specialiști ai MC nu înlocuiesc lucrările de planificare a proiectului. Presupunând acest lucru, suntem răspunzători pentru corectitudinea acestor informații în contextul condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările angajaților noștri care se abat de la informațiile din fișele noastre informative sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În orice caz, trebuie respectate regulile tehnologice general recunoscute. Datele enumerate în această fișă tehnică sunt valabile pentru produsul care a fost livrat de compania națională listată în subsol. Trebuie remarcat faptul că informațiile din alte țări pot diferi. Vă rugăm să rețineți fișele tehnice ale produselor valabile în străinătate. Se aplică cea mai recentă fișă tehnică; trebuie să se respecte data emiterii în subsol. Toate edițiile anterioare sunt nevalide și nu mai pot fi utilizate. Cea mai recentă versiune ne poate fi solicitată sau accesată pe Internet. [2237018198]